



SteelOniX Kft. Cégj.: 05-09-027807

www.steelonix.hu

Adószám: 25178902-2-05

Koba Gizella 20/918-4999

3716, Sóstófalva, Zöldfa u.27.

Bankszámlaszám: OTP 11734145-20025469

Sváb Sándor 20/481-3395

steelonixkft@gmail.com

Megfelelőségi nyilatkozat, műszaki leírás, kezelési útmutató

Rozsdamentes elszívóernyők

Kiviteli leírás (ha az ajánlatban, vagy visszaigazolásban az adott tételnél nincs más feltüntetve!):

Lemezvastagság: 1.0 mm, szálcsiszolt felülettel, tetején matt, elszívócsonk: NA 250 alapesetben, de megrendelés szerint a járatos légtechnikai méretek bármelyike kérhető, elhelyezése: az ernyő hátulsó szélétől 230 mm-re a csonk közepe, labirintszűrő 500 mm-enként kerül behelyezésre, felár nélkül kérhető szétszedhető labirintszűrőkkel is; ahol a hossz méret nem osztható 500-zal, ott kétoldalra kitoldólemez helyezünk. Standard leeresztőcsap, jobboldalt hátul 1db. Minden ernyő függesztőfülekkel készül, ezáltal a fal kivitel is függeszthető bárhová. Magasság. 350 mm

A fal és snack ernyő 1 sor, míg a sziget elszívóernyő 2 sor labirintszűrőt tartalmaz!

Igény szerint: IP65 védettségű hő- és páraálló neon világítás kerül beépítésre

A frisslevegőbefúvásos ernyőknél alapesetben perforált homlokleeggel történik a bevezetés, igény szerint kérhető alsó légsugaras bevezetés helyette, illetve a kettő kombinációja is.

Az elszívóernyő alapesetben nem tartalmaz ventilátort! Beépített ventilátor rendelhető!

Labirintszűrő zsírválasztási hatásfoka: kb. 70 % 1 mikronnál, ami az általános nagykonyhai használatnak megfelel.

Általános tudnivalók:

Rozsdamentes termékeink ellenőrzött gyártási folyamattal működő üzemben készült termékek, melyeket a korszerű fémmegmunkáló berendezésekkel alakítunk az Európai Unió előírásainak megfelelő körülmények között, illetve általános nagykonyhai felhasználás céljára.

A rozsdamentes elszívóernyők alapesetben WNr.1.4016 krómaccélból készülnek. Ennek az anyagnak nincs nikkel tartalma. Ez az anyag nem saválló, enyhén lúgos vagy savas anyagoknak áll csak ellen. Erős maró hatású anyagoknak kitett bútorokat saválló anyagból szükséges gyártani, ennek a felületet legtöbbször nem szálcsiszolt.

A krómaccél rozsdamentes anyag tisztítására ne használjon erős vegyszereket!

Az anyag kb. 280 C-ig bírja a hőterhelést, előlött deformálódás, elszíneződés alakulhat ki.

Biztonsági szempontok:

A masszív kinézet ellenére ezekre a bútorokra nem javasolt ráállni, illetve extrém, azaz nem az általános nagykonyhai terhelésnek kitenni. A rozsdamentes bútorok teherbírása függ a felhasznált anyagok vastagságától, és gyártási kialakítástól. Az általános gyártás során használt lemezvastagság : 1.0 mm, a **teherbírás 80kg/m², eloszló terhelés mellett.**

A gyártás során a legnagyobb körütekintés ellenére is előfordulhatnak visszamaradt sorjás részek, élek melyek vágási sérülést okozhatnak. Ezért a rozsdamentes lemezből készült termékeket mindig körütekintően kell takarítani!

Tisztítás :

A króm rozsdamentes anyag mérsékelten nedves tisztításra alkalmas, illetve ezután ajánlatos valamilyen, kifejezetten inox felületek tisztítására, ápolására ajánlott szerrel áttörölni. illetve teljesen szárazra törölni. Nem ajánlott a tisztítás során használni a következőket: szemcsés súrolószerek, zsírolók, fém súroló eszközök, 10% fölötti sav v. lúgtartalmú szerek, fehérítők, magas sótartalmú anyagok.

A rozsdamentes króm felület megsértése ill. sima acél termékekkel történő érintkezés, hosszú távú vizes használat során ún. "kontakt" rozsdásodást idézhet elő! Ez a makacs elszíneződés nem az anyag minőségi hibája!

A rozsdamentes krómaccélon található védőfólia, mely a gyártás során részekben eltávolításra került, általában fehér színű, melyet az anyag védelme érdekében a többi részen rajta hagytuk. Ezeket mielőbb célszerű eltávolítani, még a használatba vétel előtt, mert később ez a folyamat nehezebben elvégezhető!

Semmiképp ne kezdje használni a fóliázott terméket!

A termék anyaga az általános nagykonyhai igénybevételekkel szemben megfelel (pára, gőz). Viszont nem alkalmas agresszív anyagok általi igénybevételre. Ilyen anyaggal történő érintkezéskor felületi elszíneződés alakulhat ki. Ezért a tisztításhoz célszerű semleges vagy enyhén lúgos mosószereket használni. Klórtartalmú anyagok használata TILOS! A csiszolt felületeket célszerű a csiszolás irányával megegyezően tisztítani!

A nem megfelelő használatból, kezelésből, illetve agresszív vegyi anyagokkal történő érintkezésből kialakuló hibákra nem terjed ki a gyártói garancia !

Gyártási műveletre visszavezethető hibák kijavítására a számlán szereplő vásárlási dátumtól számított 1 évig garanciát vállalunk.